

PB-2K



**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МНС УКРАЇНИ В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

Атестат акредитації № РЛ 1177/08 від 24 квітня 2008р.
Ліцензія ДДПБ МНС України серія АВ №365495 від 16.11.2007р

ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник ДВЛ ГУ МНС України
в Львівській області
майор служби цивільного захисту



В.Д.ПОБЕРЕЙКО

2010 року

ПРОТОКОЛ №134/8-2010

**ВИПРОБУВАНЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ ГОРЮЧОСТІ
У ВІДПОВІДНОСТІ З ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)**

м. Львів

Дослідження №	Лабораторія
ГУ МНС Укр.	Львівській області
№ документа 134/8	від 15.10 20 10
Всього 5	
Підпис	

Таблиця №3. Результати випробувань зразків

№ випробування	№ зразків для випробувань	Початкова температура в установці T _п , °C	Максимальна температура димових газів T _г , °C	Середнє арифметичне значення температури димових газів T _г , °C	Довжина пошкодження зразків L, мм	Середнє арифметичне значення зовнішнього Δm _ф , мм зразків за довжиною Δm _ф , мм	Супівень пошкодження зразків за довжиною S _п , %	Маса зразків до випробувань, m _г	Маса зразків після випробувань, m _г	Середнє арифметичне значення пошкодження зразків за масою Δm _р , г	Супівень пошкодження зразків за масою S _м , %	Тривалість самостійного горіння зразків t, с
1	1	20	74	73	291	289	29	446	412	36	8	0
	2	20	70		290			446	411			
	3	20	72		288			446	410			
	4	20	75		286			446	409			
2	5	21	78	75	284	288	29	440	408	30	7	0
	6	21	75		288			440	412			
	7	21	71		289			440	411			
	8	21	76		292			440	408			
3	9	23	79	77	290	288	29	450	406	41	9	0
	10	23	77		288			450	402			
	11	23	79		287			450	412			
	12	23	74		286			450	415			
Середнє арифметичне значення для трьох випробувань				75			29				8	0

ВИСНОВОК: Згідно з 5.3 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразок: бітумно-поліуретанова мембрана для гідроізоляції та захисту «Нуредесмо РВ-2К», виробництва АLCНІМІСА S. A., Греція, відноситься до групи горючості Г1 (низької горючості).

ПРИМІТКИ:

1. Протокол стосується тільки бітумно-поліуретанова мембрана для гідроізоляції та захисту «Нуредесмо РВ-2К», виробництва АLCНІМІСА S. A., Греція, що надані ТОВ «КМК ГРУП»
2. Забороняється повне чи часткове передрукування та копіювання протоколу №134 /8-2010 без дозволу ДВЛ ГУ МНС України в Львівській області.
3. Всього листів 5.

Начальник сектора випробувань
ДВЛ ГУ МНСУ в Львівській області



М.В.Добровольський

Державний науково-дослідницький центр
ДВЛ ГУ МНСУ в Львівській області
№ документа: 134/8-2010
Відомо: 5
Відомо: 15.10.10
Зак: 5
Підпис: [Signature]