

Hyperdoc.com



**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
МНС УКРАЇНИ В ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ДОСЛІДНО-ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ**

Атестат акредитації № РЛ 1177/08 від 24 квітня 2008р.
Ліцензія ДДПБ МНС України серія АВ №365495 від 16.11.2007р

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ДВЛ ГУ МНС України
в Львівській області
майор служби цивільного захисту



В.Д.ПОБЕРЕЙКО

2010 року

ПРОТОКОЛ №131/8-2010

**ВИПРОБУВАНЬ З ВИЗНАЧЕННЯ ГРУПИ ГОРЮЧОСТІ
У ВІДПОВІДНОСТІ З ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94)**

м. Львів

Досліджено	Лабораторія
ГУ МНС України	Львівській області
№ докум. 131/8	від 15.10.2010
Підпис: <i>[Signature]</i>	

Таблиця №3. Результати випробувань зразків

№ випробування	№ зразків для випробувань	Початкова температура в установці T_p , °C	Максимальна температура димових газів T_g , °C	Середнє арифметичне значення температури димових газів T_{sp} , °C	Довжина пошкодження зразків L , мм	Середнє арифметичне значення пошкодження зразків за довжиною ΔL_{sp} , мм	Ступень пошкодження зразків за довжиною S_p , %	Маса зразків до випробувань, m_1 , г	Маса зразків після випробувань m_2 , г	Середнє арифметичне значення пошкодження зразків за масою Δm_{sp} , г	Ступень пошкодження зразків за масою S_m , %	Тривалість самостійного горіння зразків t_c
1	1	20	235	232	821	825	82	301	168	133	44	25
	2	20	233		825			301	166			
	3	20	230		827			301	169			
	4	20	231		826			301	168			
2	5	21	230	233	822	824	82	306	165	140	46	22
	6	21	233		824			306	167			
	7	21	235		825			306	165			
	8	21	233		823			306	169			
3	9	23	236	234	824	825	83	304	164	140	46	24
	10	23	237		826			304	160			
	11	23	234		827			304	166			
	12	23	230		824			304	165			
Середні арифметичні значення для трьох випробувань				233			82				45	24

ВИСНОВОК: Згідно з 5.3 ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) зразок: поліуретанова мембрана для гідроізоляції та захисту «Нуредесмо», виробництва ALCHIMICA S. A., Греція, відноситься до групи горючості Г2 (помірної горючості).

ПРИМІТКИ:

1. Протокол стосується тільки поліуретанова мембрана для гідроізоляції та захисту «Нуредесмо», виробництва ALCHIMICA S. A., Греція, що надані ТОВ «КМК ГРУП»
2. Забороняється повне чи часткове передруккування та копіювання протоколу №131/8-2010 без дозволу ДВЛ ГУ МНС України в Львівській області.
3. Всього листів 5.

Начальник сектора випробувань
ДВЛ ГУ МНСУ в Львівській області

М.В.Добровольський

